MASTIC SILICONE AUTO MARINE

MASTIC SILICONE RÉSISTANT À L'EAU POUR DES TRAVAUX D'ÉTANCHEMENT À LA CARAVANE, LA VOITURE OU LE BATEAU.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mastic silicone de qualité supérieure à élasticité permanente et résistant à l'eau, à base d'acide acétique. Pour étancher des joints de phares, des vitres de voiture, des écoutilles, des hublots et des lampes de bateau, ainsi que pour enduire des profils en caoutchouc de la caravane, de la voiture ou du bateau. Insensible aux moisissures.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour étancher des phares, des vitres de voiture, des écoutilles, des hublots et des lampes de bateau, ainsi que pour enduire des profils en caoutchouc de la caravane, la voiture ou du bateau. Adhère bien à des surfaces non poreuses, comme le verre, l'aluminium, le métal et le bois laqués, le caoutchouc et de diverses matières synthétiques. Ne convient pas au polyethylène, polypropylène, P.T.F.E., au verre acrylique et aux métaux non traités.

PROPRIÉTÉS

· Résiste à l'eau (de mer)
· Insensible aux moisissures
· Excellente adhérence sans primer
· Résiste aux produits chimiques
· Couleur inaltérable
· Elasticité permanente
· Résiste aux U.V. et aux intempéries
· Résiste à des températures de -30°C à +120°C
· Facile à mettre en oeuvre

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Appliquer uniquement à des températures entre +5° et +40°C.
Exigences des surfaces: Le support doit être bien sec, propre et exempt de poussière, de rouille, de peinture et de graisse. Prétraiter les matières synthétiques avec du Bison Silicone Primer. Dépolir les matières synthétiques en avant.
Pré-traitement des surfaces: Pour un beau résultat appliquer du ruban de masquage le long des bords du joint. Si nécessaire, éviter une adhérence sur trois côtés en remplissant le joint d'un cordon mousse ou d'un film PU.

MISE EN OEUVRE

Consommation: 1 tube pour env. 1,5 m de joint de 6x6 mm.
Mode d'emploi:
Dévisser le bouchon du tube. Couper la buse en biseau. Injecter le mastic uniformément dans le joint et lisser dans les 10 minutes à l'aide du Bison Multitool ou d''un couteau à enduire mouillé avec une solution savonneuse. Après env. 9 minutes, une pellicule se forme. Durcissement: 3 mm en 24 heures, 7 mm en 3 jours. Conseil: pour des joints parfaitement lisses, appliquer du ruban de masquage le long des bords. Enlever le ruban immédiatement après le lissage.
Taches/restes: Enlever des taches fraîches avec de l'essence de térébenthine. Des résidus de mastic durcis ne peuvent être enlevés que mécaniquement ou à l'aide de Bison Détachant Résidus Mastic Silicone.
Points d'attention: Des silicones durcissent sous l'influence de l'humidité de l'air. Par conséquence, le contact avec l'humidité de l'air est indispensable pendant le durcissement. Ne pas utiliser les premiers centimètres de produit (le produit est utilisable lorsqu'une couleur égale est obtenue).

TEMPS DE SÉCHAGE

Pelliculation: Ca. 9 minutes
Vitesse de séchage à coeur: Ca. 3 mm/24h

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)
Résistance à la température: De -30°C jusqu'à +120°C.
Résistance au rayons UV: Très bon(ne)
Résistance chimique: Très bonne
Recouvrement: Ne peut pas être peint
Elasticité: Très bon(ne)
Pouvoir obturant: Bon

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Elastomère silicone
Couleur: Noir
Viscosité: Pâteuse
Densité: Ca. 0.97 g/cm^3
Point d'éclair: K3 (>55°C)
Dureté (Shore A): Ca. 20
Elasticité E-modulus: Ca. 0,4 MPa
Allongement de rupture: Ca. 180 %

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec et à une température entre +5°C et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

6301461 20150709